

König AQUA Vulpasta

Toepassing

- Voor het vullen van fijne scheurtjes en open voegen van 1-3 mm. diep.
- Geschikt voor onbehandeld/gegrond fineer resp. massief hout, laminaat, MDF, metaal.
- Alleen binnen te gebruiken – voor buiten moet overgelakt worden.

Producteigenschappen

- Kleurige, crème-achtige 1-componenten pasta.
- Alle kleuren zijn onderling mengbaar.
- Droogtijd: ca. 30-60 minuten.
- Hittebestendig tot 100°C.

Verwerking

Indien een van de 11 standaardkleuren niet past, op het mengplateau meerdere kleuren aanbrengen en met de rode spatel de gewenste kleur mengen. De gemengde pasta in de schade brengen (geschikt voor vuldiepte 1-3 mm.).

Let op: in 2 stappen werken.

1. Pasta vast erin drukken.
2. Plaats wat overvullen (pasta enige tijd met rust laten).

Na het drogen (droogtijd: 30-60 min.; met een föhn ca. 5-10 min.) het overtollige verwijderen met de Lakschaaf en met Schuurpapier "droog" (korrel 180-240) nabewerken. Bij kritische oppervlakken (poriën gesloten) met König Micro-schuurlinnen, korrel 1.800-12.000 (zeer fijn) naschuren. Met Spuitbus-König aanzetloos PLUS wordt de schade tegen stof en vuil beschermd (spuitafstand ca. 30-40 cm.). De pasta is met alle König-lakken overlakbaar. **Tip:** bij voldoende laklagen acryl blanke lak PLUS (lagen vormen) is het oppervlak zelf weersbestendig.

Productgegevens

Bestendigheid:	tot 100°C.
Mechanische bestendigheid:	goed.
Uithardingstijd:	bij een laagdikte van 1-3 mm., 30-60 minuten. Met de föhn ca. 5-10 minuten.
Ondergrond:	onbehandeld/gegrond fineer resp. massief hout, laminaat, MDF, metaal.
Overlakbaar:	met alle König-lakken.
Hechting:	goed tot zeer goed op alle bovengenoemde ondergronden.
Opslag:	minstens 1 jaar (in gesloten originele verpakking en bij omgevingstemperatuur)

Tegen vorst beschermen!

Arbeidsveiligheid / veiligheidsadviezen

- Buiten bereik van kinderen houden.

Uittreksel uit de wettelijke teksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Verwijdering

- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven. Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutelnummer AAV: 080410 – *Kleefstof en dichte massa-afval* met uitzondering van datgene wat onder AAV: 080409 valt – afgevoerd worden.
- Meer informatie hierover vindt u in het veiligheidsblad of vraagt u de daarvoor verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.



Meer informatie en veiligheidsblad op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie volgt naar ons beste weten, kan en zal niet bindend zijn.
Indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet, zal ze aangepast moeten worden aan uw verwerking.

