



### Hot-Stuff (transparant/waterig)

#### Toepassing:

Voor het snel verlijmen van vrijwel alle materialen zoals plastic, glas, rubber, hout, steen, tegels, graniet, etc. met een glad oppervlak. Tevens voor het snel vullen van kleine krassen en ondiepe schades in genoemde materialen.

#### Gebruik:

Zwarte dop verwijderen – spuittip verwijderen. Weinig materiaal gebruiken. Bij verlijmen enkele druppels tussen laten vloeien. Bij andere schades iets overvullen. Het is aan te bevelen hierbij de harder/activator te gebruiken. **Let op:** vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid (in combinatie met harder/activator). Zeer snelle uitharding!

**Uithardingstijd:** 5 à 10 sec.

**Houdbaarheid:** 6-9 maanden (kamertemperatuur)

### Super T (transparant/stroperig)

#### Toepassing:

Voor het verlijmen en vullen van vrijwel alle schades e.a. in poreuze en niet geheel gladde oppervlakken. Tevens te gebruiken op kanten en bij verticale gedeelten. Bij zuigende ondergrond, meerdere malen vullen.

#### Gebruik:

Zwarte dop verwijderen – spuittip afsnijden. Het is aan te bevelen de harder/activator te gebruiken.

**Uithardingstijd:** 10-60 sec. (afhankelijk van diepte van de schade)

**Houdbaarheid:** 6-9 maanden (kamertemperatuur)

### Harder/activator

#### Toepassing:

Voor het snel uitharden van Hot-Stuff en Super T

#### Gebruik:

Adviesafstand spuiten ca. 15 à 20 cm. 1 à 2x spuiten (afhankelijk van diepte van de schade). Evt. achtergebleven restanten harder (sluier) direct verwijderen met correctieoplosser (König). Het niet of niet geheel verwijderen van de harder (sluier) kan verkleuring van graniet tot gevolg hebben. Geen kortere afstand aanhouden anders wordt de vulstof uit de schade geblazen. Spuitknop voor ong. de helft indrukken, anders teveel kracht/druk bij het spuiten en teveel neveleffect.

**Houdbaarheid:** 6-9 maanden

\* Voor alle bovenstaande producten: deze koel en droog bewaren. De houdbaarheid van niet geopende producten en opgeslagen in bijv. koelkast is ca. 1 à 1½ jaar. Geopende producten op kamertemperatuur bewaren. Niet meer bewaren in bijv. koelkast; condensvorming. De te repareren schades dienen stof en vetvrij te zijn. Reparatie dient gereinigd te worden (niet te nat) met correctieoplosser. Bij te nat gebruik dient eerst 2 minuten gewacht te worden tot reinigingsmiddel "vervlogen" is. Losse en opstaande delen dienen zoveel mogelijk verwijderd te worden. Ondergrond dient droog te zijn.

### Verdere verwerking van gladde/gepolijste oppervlaktes:

Overtollig vulmateriaal verwijderen met lakschaaf. Niet met schuurpapier-nat of droog. Dit ter voorkoming van krassen. Na de verwerking met de lakschaaf de reparatie verder schuren met microschuurlinnen korrel 2.400, 3.200, 4.000 en evt. tot korrelgrootte 12.000. Dit gedurende ca. 5 sec. per korrelgrootte. Opvolgende korrelgrootte gebruiken; geen korrelgrootte overslaan. Microschuurlinnen altijd met ruim water gebruiken aan een kurkklosje.

Niet met vingers schuren i.v.m. ongelijke verdeling van druk op het schuurlinnen. Hierna de glansgraad van de reparatie aanpassen met polijstpasta "fijn" aan te brengen op een viltklosje (handmatig polijsten). Tussendoor met schone wisdoek controleren of gewenste glansgraad bereikt is. In geen geval machinaal polijsten i.v.m. hoge warmte-ontwikkeling.