

# König Rexlith wit

## Toepassing

- Voor het herstellen van oppervlakken waaraan de hoogste gebruikseisen worden gesteld, zoals hout, kunststof, metaal, marmer, steen, polyester (niet geschikt voor polyethyleen, polypropyleen, teflon).
- Voor het herstellen van uitgebroken of uitgescheurde beslagdelen, scharnieren en schroeven.
- Voor hoek- en kantschades.
- Voor het vullen van diepe gaten, krassen en deuken.
- Indien buiten; overlakken.

## Producteigenschappen

- Snel uithardende 2-componenten-vulstof op basis van polyesterhars/peroxide.
- Kleur: wit.
- Verwerkingstijd: ca. 5 minuten al naar gelang de hoeveelheid harder en omgevingstemperatuur.
- Zeer geringe krimp (1-2%).
- Soorten Rexlith zijn onderling mengbaar.
- Uitstekende hardheid en hoge belastbaarheid.
- Na uitharding eenvoudig te bewerken (schuren, zagen, schaven, frezen).
- Overlakbaar met 1K- en 2K-laksystemen.
- Met König retoucheerproducten in te kleuren (Fehlerex, Colortinctuur).

## Verwerking

Harderhoeveelheid 1,5-2,5%. Doseringsvoorbeeld zie gebruiksaanwijzing.

**Let op:** Overdosering leidt tot: verkleuring/vergeling, scheurvorming, teveel hitte-ontwikkeling, storingen na het overlakken. Verwerkingstemperatuur 15-25°C. Op een niet zuigende ondergrond (bijv. König mengplateau) beide componenten ca. 1 min. homogeniseren. Voldoende Rexlith in de schade brengen, insluiten van lucht vermijden. Beslagdelen en schroeven meteen erin zetten. Na ca. 20-30 minuten uithardingstijd kan het overtollige verwijderd worden en de oppervlakte glad gemaakt worden. Retoucheren van een gerepareerde schade is na ca. 30 minuten mogelijk. Compleet nieuw lakken kan pas na 24 uur (fijn tussenschuren!).

## Productgegevens

**Temperatuurbestendigheid:** tot 110°C

**Mechanische bestendigheid:** zeer goed

**Uithardingstijd:** al naar gelang de temperatuur 20-30 minuten met alle König-lakken goed tot zeer goed

**Overlakbaar:**

**Hechting:**

**Lichtechtheid/  
weerbestendigheid:**

beperkt

**Opslag:**

1 jaar (in gesloten originele verpakking en bij koele opslag)

## Arbeidsveiligheid / veiligheidsadviezen

- Ontvlambaar.
- Bij aanraking met de ogen deze grondig met water spoelen en arts raadplegen.
- Alleen in goed geventileerde ruimtes gebruiken.
- Buiten bereik van kinderen houden.

*Uittreksel uit de wettelijke teksten. Meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.*

## Verwijdering

- Rexlith en harder zijn in de aanwezige vorm apart afval.
- Afvalsleutel volgens AAV: 080402 – *oude kleefstoffen en dichte massa's, die geen gehalogeniseerde oplosmiddelen bevatten.*
- Precieze informatie hierover vindt u in het veiligheidsblad of vraagt u de daarvoor verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.



Meer informatie en veiligheidsblad op internet onder  
[www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie volgt naar ons beste weten, kan en zal niet bindend zijn.  
Indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet, zal ze aangepast moeten worden aan uw verwerking.

