König

Retouchestift PVC/Vensterfix Premium (Kö 243546)

Toepassing

- Dekkende lakstift voor het inkleuren van zaagsneden op met folie overtrokken kunststof kozijnen en –deuren/ PVC ramen en deuren.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Gepigmenteerde deklak op acrylbasis.
- Sneldrogend.
- Hoge dekkracht (kleurafhankelijk).
- Hoog rendement.
- Goede PVC-vastheid (venster-/deurafdichtingen).
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid.
- Geteste kwaliteit (IFT-Rosenheim).

Gebruiksaanwijzing

De in te kleuren delen moeten droog, stof-, siliconen- en vetvrij zijn. De stift voor ieder gebruik voor ca. 30 sec. schudden. De roerkogels moeten duidelijk hoorbaar zijn. In de stift kan door invloeden van buitenaf (warmte) een overdruk worden opgebouwd. Om knoeien te verhinderen, moet de stift ontlucht worden. Neem de dop van de stift en de stift met de punt naar boven (het beste in een doekje) houden. Door kort te knijpen in “P” wordt de stift hoorbaar ontlucht.
De stift met de punt naar beneden houden om de punt te activeren. Door voorzichtig te knijpen in “P” wordt de punt langzaam met lak gevuld. Eventuele overvloedige lak aan een doek afvegen. De stiftpunt in een vlakke hoek (ca. 45°) onder lichte druk plaatsen. Het ventiel opent zich en de lak vloeit goed gedoseerd en voortdurend na.
Vermijd aub. tijdens het gebruik het knijpen in “P” - dit kan tot ongecontroleerde lakvloeiing leiden.
Door de vorm van de punt kunt u ook zeer goed op moeilijke plaatsen (hoeken, nauwe plaatsen) nauwkeurig werken. Ook verschillende streepbreedtes zijn eenvoudig te maken.
Indien de stift voor langere tijd niet wordt gebruikt, bij afscheiden van pigment in de punt of bij slijtage, de punt eenvoudig voor een nieuwe omwisselen.

Productgegevens

Verwerking:	bij 18-25°C en 55-65% relatieve luchtvochtigheid
Stofdroog:	na ca. 2-5 minuten
Handvast:	na ca. 5-10 minuten
Doordroging/hechting:	na ca. 24 uur (waarde afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)
Lichtechtheid:	goed
PVC-vast:	goed
Weerechtheid:	goed (IFT-Rosenheim, testnr. 12-001800-PR02)
Opslag:	minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur) .

Veiligheidsadviezen

- Licht ontvlambaar.
- Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.
- Dampen niet inademen.
- Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken.

Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Afvalverwijdering

- Lak niet in gootsteen werpen. Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 080111 - *Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten* – afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.

Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen