

Toepassing

- Voor het herstellen van oppervlakken waaraan de hoogste belastbaarheid worden gesteld, zoals hout, kunststof, metaal, marmer, steen, polyester (niet geschikt voor polyethyleen, polypropyleen, teflon).
- Voor hoek- en kantschades.
- Om ontbrekende onderdelen te herstellen, voor het vullen van diepe gaten, krassen en deuken.
- Indien buiten; overlakken.

Producteigenschappen

- Snel uithardende 2-componenten vulstof op basis van polyester/peroxide.
- In 4 kleuren, transparant en als assortiment verkrijgbaar.
- Verwerkingstijd: ca. 4-8 minuten, al naar gelang de hoeveelheid harder en omgevingstemperatuur.
- Geringe krimp (1-2%).
- Soorten Rexlith zijn onderling mengbaar.
- Uitstekende hardheid en hoge belastbaarheid.
- Na uitharding gemakkelijk te verwerken (schuren, zagen, schaven, frezen).
- Overlakbaar met 1- en 2-componenten laksystemen.
- Met König retoucheerproducten in te kleuren: Fehlerex (Kö 240), colortinctuur (Kö 220), kleurconcentraat (Kö 215500).

Gebruiksaanwijzing

Hoeveelheid harder: 2-3%. Voorbeeld van dosering zie gebruiksaanwijzing.

Let op: overdosering leidt tot: verkleuring/vergeling, scheurvorming, te hoge warmteontwikkeling, storingen na het overlakken. Verwerkingstemperatuur: 15-25°C. Bij het inkleuren met Fehlerex (Kö 240), kleurconcentraat (Kö 215500), colortinctuur (Kö 220) (maximaal 5 druppels per cm. Rexlith) kan de uithardingsstijd verlengen.

Belangrijk: aanpassen van de kleur **vóór** het toevoegen van harder. Op een niet zuigende ondergrond (bijv. mengplateau Kö 609) beide componenten ca. 1 minuut goed mengen. Voldoende Rexlith in de schade brengen. Insluiten van lucht vermijden. Na ca. 20-30 minuten uithardingsstijd kan het overtollige verwijderd worden en de oppervlakte glad worden gemaakt. Achter gebleven Rexlith met correctieoplosser (Kö 711) verwijderen. Retoucheren van een gerepareerde schade is na ca. 30 minuten mogelijk. Compleet nieuw lakken kan pas na 24 uur (fijn tussenschuren!).

Productgegevens

Temperatuurbestendigheid:	tot 110°C.
Mechanische sterkte:	zeer goed
Verwerkingstijd:	4-8 minuten
Uithardingsstijd:	al naar gelang temperatuur 20-30 minuten
Overlakbaar:	met alle König lakken
Hechting:	goed tot zeer goed
Lichtechtheid/ weersbestendigheid:	beperkt
Opslag:	1 jaar (in originele gesloten verpakking en bij koele opslag).

Veiligheidsadviezen

- Bij aanraking met de ogen deze grondig met water spoelen en arts raadplegen.
- Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken.

Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Afvalverwijdering

- Rexlith en harder zijn in de aanwezige vorm gevaarlijk afval.
- Afvalsleutel volgens EAK 080409 - *lijm- en dichte massa afval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten.*
- Precieze informatie hierover vindt u in het veiligheidsblad of vraag de daarvoor verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.