

**Veiligheidsvoorschriften SRC Filler:** H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (Inademing). P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Stoffen die de indeling beïnvloeden: Siliciumdioxide (1% <RCS <10%) (CAS 7631-86-9); Bismethacrylaat (1-methylethylideen) bis [4,1-fenyleen-oxy (2-hydroxy-3,1-propaandiy)] (CAS 1565-94-2).



WAARSCHUWING



SP930002

## SRC REPARATIESET SANITAIR EN NATUURSTEEN 2 GR

### Schade herstelkit voor

Acryl, sanitair keramiek, emaille, vloer- en wandtegels, natuursteen, composiet en porselein.

Kleuren: keuze uit onze standaard kleuren

Voor het herstellen van beschadigingen met een minimumafmeting van 2 x 2 x 2 mm. en maximaal 3 cm.

### INHOUD VAN DE SET



### WELKE SCHADE KAN WORDEN HERSTELD?

#### Hersteld kan worden:

- Acryl-, keramiek-, emaille of porselein oppervlakken
- Wastafels, baden, douchebakken, vloer- en wandtegels, toiletputten etc.
- Putjes, splinters, gaatjes en afgebroken stukjes
- Beschadigingen groter dan 2 x 2 x 2 mm. en maximaal 3 cm.

#### Kan niet worden gerepareerd:

- Scheuren/haarscheurtjes - ze zijn te dun voor de filler om door te dringen in het materiaal
- Niet geschikt voor door-en-door gaten
- Oppervlakken die volledig uiteen gevallen zijn in vele stukken
- Defecten aan autoruiten of glasoppervlakken van welke aard dan ook!

### REPARATIE-INSTRUCTIES

#### KIES DE JUISTE KLEUR VULMIDDEL

**Alle Fillers kunnen met elkaar worden gemengd om de juiste kleur te verkrijgen.**

**Tip 1:** De viscositeit van SRC Fillers kan worden beïnvloed door de temperatuur. Bij verticale reparaties kan het soms handig zijn om het spuitje met Filler in de koelkast te leggen (5 minuten). Hier wordt de filler stroperiger van en zakt het minder snel uit. Bij het herstellen van horizontale reparaties is het handig dat de Filler gel goed vloeibaar is. Door het spuitje even (3-5 minuten) onder de oksel te nemen of even onder een lauwarme straal water te houden (goed afdrogen) wordt de gel vloeibaarder en neemt de kans op luchtbelletjes af.

**Tip 2:** Probeer bij het mengen van verschillende kleuren een tint lichter te krijgen dan het uitgebroken materiaal, hierdoor zal het eindresultaat er beter uitzien.

#### VOORBEREIDING VAN DE REPARATIEPLAATS

##### 1. HET WERKGEBIED VOORBEREIDEN

Het te repareren oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Breng schilderstape (niet meegeleverd) aan rond de beschadiging om te voorkomen dat er krassen ontstaan op het omliggende oppervlak tijdens de reparatie.

Producten om te gebruiken:  
Schilderstape (niet inbegrepen in de set).

**2. VOORBEREIDING VAN DE SCHADE VOOR HERSTEL**  
Opstaande-, losse delen verwijderen en scherpe randen verwijderen met een diamantfrees klein (niet inbegrepen in set).

**3. HET SCHOONMAKEN VAN HET GEBIED**  
Reinig de schadeplaats en het omliggende gebied met een papieren handdoek of pluisvrije katoenen doek met alcohol of spiritus en laat dit gedurende 30 seconden verdampen.

Producten om te gebruiken:  
Papieren handdoek of pluisvrije tricot doek, alcohol of spiritus (niet inbegrepen in set).

#### REPARATIE

**4. AANBRENGEN VAN MICRO TIP VOOR FILLERS**  
Verwijder de dop van de spuit Filler van uw keuze en breng de Micro tip AAN op de Filler.

Producten om te gebruiken:  
Micro tips (5 stuks set).  
Passende Filler spuit met juiste kleur (set van 5 stuks)

**SRC Surface Repair Composites**

## 5. HET VULLEN VAN DE SCHADE

5.1 Vullen met passende kleur Filler. Breng SRC Filler in de gewenste kleur aan. Vermijd overmatig gebruik.

5.2 Vullen met gemengde kleuren.

Om de gewenste kleur te verkrijgen, kunnen de kleuren onderling met elkaar gemengd worden. Een tandenstoker kan worden gebruikt om te mengen. Zodra de gewenste kleur is verkregen, vult u de beschadiging met de in de set bijgeleverde mengspatel. Vermijd overmatig overvullen.

5.3 Vullen van schades dieper dan 2 mm.

Voor schades dieper dan 2 mm, vullen en uitharden in lagen.

**Opmerking:** Met SRC Filler is het mogelijk om beschadigingen te repareren tussen 2 en 10 mm. diepte. Indien de diepte van de beschadiging meer dan 2 mm. bedraagt, moet de reparatie in lagen worden uitgevoerd.

Producten om te gebruiken:

Mengspatel (2 stuks inbegrepen)

Tandenstoker (niet inbegrepen)

Spuut met juist gekozen gekleurde Filler (5 meegeleverd)

## 6. GEBRUIK VAN CELLOFAAN FOLIE (STRIPS)

Alvorens uit te harden moet de vloeibare gel/Filler met cellofaanfolie worden bedekt en voorzichtig met een vinger worden aangedrukt. De cellofaanfolie moet tijdens het uitharden op de vulling blijven. Wanneer de beschadiging groot is, kunnen meerdere stukken folie naast elkaar worden gebruikt om het hele gebied te bedekken.

Producten om te gebruiken:

Cellofaan folie (4 stuks inbegrepen).

## WERKEN MET LED-LAMP

### 7. MONTAGE VAN DE LAMP

7.1 Installeer de LED-licht uitstralende kop en de beschermkap in de hoofdeenheid. Hoewel het blauwe licht niet schadelijk is, is de beschermhoes zo ontworpen dat hij niet schadelijk is voor de ogen.

7.2 Verwijder de rode beschermkap van de kop.

7.3 Steek de stekker in het stopcontact en druk op de „P” knop om het uitharden te starten. De standaardinstelling is 20 seconden. U kunt de uithardingstijd veranderen door op de „T” toets te drukken. Uit de doos is deodus ingesteld op 1. Dit is de aanbevolen werkingsmodus.

Producten om te gebruiken:

LED-lamp (1 stuks meegeleverd)

## UITHARDING VAN HET VULMATERIAAL

### 8. UITHARDEN VAN HET VULMATERIAAL

Na het indrukken van de „P”-toets houdt u de LED-lamp gedurende 40 seconden 1-2 mm. boven het gerepareerde gebied. Voor beschadigingen groter dan 2 x 2 x 2 mm. kan de belichtingstijd worden verlengd tot 5 minuten. Voor grote beschadigingen wordt aanbevolen het gebied in gedeeltes te behandelen, waarbij elke beschadiging afzonderlijk wordt behandeld. Als het uitharden klaar is, plaats de rode beschermkap terug op de lamp.

Producten om te gebruiken:

LED-lamp (1 stuk inbegrepen).

### 9. VERWIJDER DE CELLOFAANFOLIE

Na uitharding controleert u het effect door zachtjes op de cellofaanfolie te drukken om er zeker van te zijn dat het hele oppervlak volledig is uitgehard. Indien nodig, herhaalt u het uitharden gedurende nog eens 20 seconden en verwijdert u vervolgens voorzichtig de cellofaanfolie.

## OPPERVLAKTEBEHANDELING

### 10. MAAK DE REPARATIE AF

Maak de reparatie voorzichtig vlak door nat te schuren met schuurpapier „nat” korrel P 1.200 en water. Zorg ervoor dat u geen krassen maakt in de omgeving.

Producten om hierna te gebruiken:

Schuurpapier „nat” korrel P 1.500 (2 stuks meegeleverd).

### 11. SCHUREN VAN DE REPARATIE

Zodra het oppervlak vlak is, een paar druppels water aanbrengen en nat schuren met schuurpapier korrel P 2.000.

Producten om te gebruiken:

Schuurpapier korrel P 2.000 (2 stuks inbegrepen).

### 12. EINDSCHOONMAAK

Als de reparatie voltooid is, reinigt u het gebied met een papieren handdoek of de blauwe polijstdoek.

Producten om te gebruiken:

Blauwe polijstdoek (1 stuk inbegrepen).

Papieren handdoek (niet inbegrepen in de set).

## POLIJSTEN VAN HET OPPERVLAK (INDIEN NOODZAKELIJK)

### 13. GEBRUIK POLIJSTPASTA

Neem de spuit met polijstpasta (polish) en druk enige polijstasta op de bijgeleverde polijstdoek. Wrijf met de doek stevig over het gerepareerde oppervlak totdat de gewenste glansgraad is bereikt.

Producten om te gebruiken:

Spuut met polijstpasta/polish (1 stuk inbegrepen)

Polijstdoek (1 stuk inbegrepen)

### 14. EINDSCHOONMAAK

Maak na afloop de reparatieplek schoon met een papieren doekje of blauwe polijstdoek.

Producten om te gebruiken:

Papieren handdoek of katoenen pluisvrije tricot (niet in set inbegrepen).

## VOOR DE BESTE REPARATIE RESULTATEN

### 1. GEBRUIK EEN CELLOFAAN FOLIE

### 2. HAAL HET MEESTE UIT UW REPARATIESET

Om het meeste uit de reparatieset te halen, zijn verschillende extra artikelen nodig (vermeld in de instructies, waaronder alcohol en schilderstape).

### 3. DE JUISTE SCHADE TE HERSTELLEN

Gebruik de reparatieset **niet voor het repareren** van haarscheurtjes of scheuren in sanitair en haarscheurtjes in glas.

### HOUDBAARHEID

De maximale houdbaarheid van het reparatiemateriaal is 3 jaar indien bewaard bij kamertemperatuur tussen 5°C - 20°C en zonder blootstelling aan direct zonlicht.

- **De snelste professionele splinter reparatie**
- **Volledige uitharding van de reparatie in minimaal 40 seconden**
- **Volledig waterdichte reparatie**
- **Kan worden gebruikt op oppervlakken die in contact komen met voedsel**

**Professioneel. Snel. Als nieuw.**

Beltraco Benelux B.V.- Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 - [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

**SRC Surface Repair Composites**