

SUPER LIJM 140 UNIVERSEEL

Cyanoacrylaat secundelijm

Toepassing

- Voor het snel verlijmen van kunststof, EPDM, ABS, polycarbonaat, neopreen, nitrilrubber (NBR), aluminium en metaal maar ook poreuze- en absorberende materialen zoals balsa-hout, kurk, papier, leer, keramiek enz.

Fysieke eigenschappen (in vloeibare vorm)

- Ethylcyanoacrylaat monomeer
- Kleur: Transparant/kleurloos
- Vlampunt: > 81 C
- Dichtheid: 1,06 g/cm³
- Viscositeit: 80 - 120 mPa.s (Brookfield) bij 25 C
- Verwekingspunt: 130 C
- Hardheid (Rockwell): M58
- Oplosbaarheid: DMF, aceton, acetonnitril
- Temperatuur bereik: -40°C tot +85°C

Let op: vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid (in combinatie met harder/activator). Zeer snelle uitharding!

Bevat: Ethyl-2-cyanoacrylaat.

Gebruiksaanwijzing

Bij het eerste gebruik dient de ongeopende verpakking op kamertemperatuur te zijn, om optimaal gebruik te maken van de kleefkracht en om de invloed van luchtvochtigheid te beperken.

Productgegevens

Ondergrond:	Op vele oppervlakken te gebruiken
Houdbaarheid:	Niet geopende verpakking 12 maanden
Opslag:	Koel, droog en donker

Uitharding

EPDM:	< 5 sec.
Neopreen:	< 5 sec.
Nitril rubber:	< 5 sec.
Balsahout:	< 5 sec.
ABS:	7 - 10 sec.
Polycarbonaat:	10 - 30 sec.
Staal:	15 - 20 sec.

Veiligheidsadviezen

- Irriterend voor de ademhalingsorganen.
- Buiten bereik van kinderen houden. Dampen niet inademen.
- Bij onwel worden deskundig medisch advies inwinnen of gifcentrum raadplegen.
- Lijmt binnen enkele seconden huid en oogleden vast.
- Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.
- Volgens officiële regels verwijderen.
- Bevat: Ethyl-2-cyanoacrylaat.

Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Afvalverwijdering

- Volgens officiële regels verwijderen.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

De informatie op de website, in deze handleiding en in het bijzonder de voorstellen voor verwerking en gebruik van de producten, is gebaseerd op onze ervaring en nieuwste bevindingen. Omdat de materialen heel verschillend kunnen zijn en we geen invloed hebben op de werkomstandigheden, raden we aan voldoende tests uitte voeren om de geschiktheid van de producten te bevestigen. Aansprakelijkheid is uitgesloten op grond van deze informatie, noch van mondeling- of geschreven advies. Raadpleeg de informatie in onze veiligheidsbladen (MSDS).



Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen