

# SUPER LIJM 25 HIGH-PERFORMANCE

## Cyanoacrylaat secundelijm

### Toepassing

- Voor het snel verlijmen van kunststof, karton, papier, rubber, en metaal.
- Vocht heeft haast geen invloed.

### Fysieke eigenschappen (in vloeibare vorm)

- Ethylcyanoacrylaat monomeer
- Kleur: Transparant/helder
- Vlampunt: > 85°C
- Dichtheid: 1,05 g/cm<sup>3</sup>
- Viscositeit: 15 - 25 mPa.s (lage viscositeit) (Brookfield) bij 25 C.
- Verwerkingspunt: 130°C.
- Temperatuur bereik: -40°C tot + 85°C
- Hardheid (Rockwell): M58

**Let op:** vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid (in combinatie met harder/activator) en oogleden. Zeer snelle uitharding!

Bevat: Ethyl-2-cyanoacrylaat

### Gebruiksaanwijzing

Bij het eerste gebruik dient de ongeopende verpakking op kamertemperatuur te zijn, om optimaal gebruik te maken van de kleefkracht en om de invloed van luchtvochtigheid te beperken.

### Productgegevens

<b>Ondergrond:</b>	Op vele oppervlakken te gebruiken <b>niet</b> voor poreuze- en absorberende oppervlakken.
<b>Houdbaarheid:</b>	Niet geopende verpakking 12 maanden
<b>Opslag:</b>	Koel, droog en donker

### Uitharding

<b>EPDM:</b>	2 - 4 Sec.
<b>Neopreen:</b>	1 - 3 Sec.
<b>Nitril rubber:</b>	1 - 3 Sec.
<b>Balsahout:</b>	1 - 2 Sec.
<b>ABS:</b>	3 - 5 Sec.
<b>Polycarbonaat:</b>	3 - 10 Sec.
<b>Staal:</b>	5 - 20 Sec.

### Veiligheidsadviezen

- Irriterend voor de ademhalingsorganen.
- Dampen niet inademen.
- Bij onwel worden deskundig medisch advies inwinnen of gifcentrum raadplegen.
- Lijmt binnen enkele seconden huid en oogleden vast.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.
- Bevat: Ethyl-2-cyanoacrylaat.

*Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.*

### Afvalverwijdering

- Volgens officiële regels verwijderen.

Meer informatie vindt u op internet onder  
**[www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)**

De informatie op deze website,, in deze handleiding en in het bijzonder de voorstellen voor verwerking en gebruik van de producten, is gebaseerd op onze ervaring en nieuwste bevindingen. Omdat de materialen heel verschillend kunnen zijn en we geen invloed hebben op de werkomstandigheden, raden we aan voldoende tests uitte voeren om de geschiktheid van de producten te bevestigen. Aansprakelijkheid is uitgesloten op grond van deze informatie , noch van mondeling- of geschreven advies. Raadpleeg de informatie in onze veiligheidsbladen (MSDS).



**Beltraco Benelux B.V.** - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -  
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl) - W: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl) - Statutair gevestigd te Rosmalen