

Hardwas PLUS

Kö 143



Toepassing

- Voor het herstellen van beschadigingen zoals bijv. krassen, versplinteringen, deuken en diepere schades.
- Voor hoog belastbare oppervlakken, bijv. vensters en huisdeuren van hout en kunststof, tuinmeubels, trappen, vloeren van hout en laminaat etc.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Mix van hoogwaardige minerale wassen met kunststofdelen, ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Vast en belastbaar.
- Hittebestendig tot ca. 110°C.
- Goede hechtingseigenschappen.
- Overlakbaar in dunne lagen met alle Beltraco- en König lakken.
- Kleuren zijn bij het smelten onderling mengbaar.
- Goede elasticiteit.
- **Niet** machinaal schuurbaar.

Gebruiksaanwijzing

Losse, versplinterde en opstaande delen verwijderen en de schaderand vertanden. Voor het vullen moet de ondergrond geïsoleerd worden en droog zijn. Lichte schaderanden eerst in de basiskleur van de oppervlakte met König retoucheerproducten inkleuren.

Hardwas PLUS met de Accu-/batterij smelter, oplaadbaar (SP111000) (hoogste stand) of Gassmelter (Kö 439) (middelste stand) of Elektrische smelter (Kö 440) (stand Hardwas PLUS) smelten en in dunne lagen aanbrengen in de schade. Niet te warm werken (Hardwas PLUS wordt stroperig verwerkt), om blaasvorming te voorkomen.

Overtollig materiaal met de Vulstofspatel (Kö 161500) verwijderen (spitse ribbels voor de oppervlakte, afgeronde ribbels voor de kanten gebruiken).

Met spuitbus König aanzetloos PLUS resp. acryl blanke lak PLUS (voor buiten!) of 3D-Effect blanke acryllak, aanzetloos (voor binnen en buiten) wordt de schade tegen stof en vuil beschermd en de glansgraad wordt aangepast.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Productgegevens

Weekpunt:	105-110°C	(ISO 2207)
Smelpunt:	115-120°C	(DIN 51801)
Temperatuurbestendigheid:	vormvast van -20°C tot +110°C.	
Mechanische sterkte:	zeer goed	
Gebruik buiten:	lichtecht en weersstabil	
Overlakbaar:	met alle Beltraco- en König lakken overlakbaar	
Hechting:	goede hechting op vele kunststoffen, HPL, zacht en hardhout	
Opslag:	onbegrensd (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).	

Veiligheidsadviezen

- Dit product valt noch onder reglement gevaargoed noch onder gevaarlijke stoffen.

Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.